

Картон для плоских слоев на ПЗБМ производится в соответствии с ТУ 5441-001-37831859-2014 следующих марок: К-1, К-2, К-3.

Наименование показателя	Нормативные значения			
<b>Марка К-1</b>				
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	125±6	140±8	150±9	175±12
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	400	450	480	520
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT <sub>CD</sub> ), кН/м, не менее	2,20	2,30	2,40	2,50
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее	140	150	165	180
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup> , не менее	30-70			
Влажность, %	6,0-9,0			
<b>Марка К-2</b>				
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	125±6	140±8	150±9	175±12
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	360	380	400	425
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT <sub>CD</sub> ), кН/м, не менее	2,10	2,20	2,30	2,40
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее	125	145	165	170
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup> , не менее	30-70			
Влажность, %	6,0-9,0			