Общество с ограниченной ответственностью
«Сухонский картонно-бумажный комбинат»

ОКПД 2 17.12.35.000

Группа К 74
(85.060)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Сухонский КБК»
_____Ю.А. Блинушов
«__08__»__09_____ 2023 г.

Изменение №1

ТУ 17.12.35-008-90445912-2021

Картон для плоских слоёв гофрированного картона

Консультант
по научно-технологическим
вопросам ООО «УК «ОБФ»
_____ Е.В. Дернова
«__07__»__09_____2023 г.

Директор по производству
ООО «Сухонский КБК»
_____О.И. Блинушова
«__07__»__09_____ 2023 г.

Начальник управления по
качеству
ООО «Сухонский КБК»
_____ А.А. Макаровская
«__07__»__09_____2023 г.

Дата введения в действие
2023 - 10 - 01

ООО «Сухонский КБК»

Вологодская область, г. Сокол

2023

1 Таблицы 2.1 и 2.2 изложить в новой редакции.

2 Подпункт 2.2.2 изложить в новой редакции:

«2.2.2 На лицевой стороне картона не допускаются складки, морщины, задиры, разрывы, пятна более 5 мм и посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Малозаметные перечисленные внутрирулонные дефекты, которые не могут быть обнаружены в процессе изготовления картона, допускаются, если показатель этих дефектов в рулоне, определенный по ГОСТ 13525.5, не превышает 2 %.»

3 Подпункт 2.2.5 изложить в новой редакции:

«2.2.5 Намотка картона должна быть плотной, равномерной по всей ширине рулона. Торцы рулона должны быть ровными, без инородных частиц и повреждений кромки полотна.»

4 Пункт 2.4 четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Упаковка картона производится без применения оберточной бумаги. При этом в качестве упаковки рулона считают для картона массой площади 1 м^2 100 г шесть верхних слоев картона, для картона массой площади 1 м^2 110 г и более – три слоя, без сплошной склейки верхних слоев.

5 Пункт 7.2 изложить в новой редакции:

«7.2 Гарантийный срок хранения картона – 9 месяцев с момента поставки картона на склад потребителя. Срок годности не нормируется.»

Таблица 2.1

Наименование показателя	Нормы для марки OBF Premium												Метод испытаний
1. Масса картона площадью 1 м^2, г	100±3	110±3	115±3	120±3	125±3	135±3	140±3	150±3	160±3	175±3	200±3	225±3	По ГОСТ Р ИСО 536
2. Колебания массы картона площадью 1 м^2 по ширине рулона, %, не более - OBF Premium S - OBF Premium	2,5 4,0												По ГОСТ Р ИСО 536 и п.5.4 настоящих ТУ
3. Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT_{CD}), кН/м	2,00–2,20	2,20–2,40	2,30–2,50	2,40–2,65	2,50–2,75	2,70–3,00	2,80–3,10	3,00–3,30	3,20–3,50	3,40–3,60	3,60–3,80	3,80–4,00	По ГОСТ Р ИСО 9895
4. Абсолютное сопротивление продавливанию (BST), кПа, не менее	290	320	335	350	360	390	405	435	465	475	540	580	По ГОСТ Р ИСО 2759
5. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании верхней стороны (Кобб$_{60}$), г/м^2, не более	40												По ГОСТ 12605 и п.5.3 настоящих ТУ
6. Влажность, %	6,5–8,5												По ГОСТ ISO 287
7. Изменение влажности по ширине рулона, %, не более - OBF Premium S - OBF Premium	1,5 2,0												По ГОСТ ISO 287 и п.п. 5.4, 5.5 настоящих ТУ

Примечание. С потребителем могут быть согласованы другие значения физико-механических показателей качества при пропорциональном повышении оптовой цены продукции.

Таблица 2.2

Наименование показателя	Нормы для марки OBF Liner 1												Метод испытаний
1. Масса картона площадью 1 м ^{2}, г	100±3	110±3	115±3	120±3	125±3	135±3	140±3	150±3	160±3	175±5	200±5	225±5	По ГОСТ Р ИСО 536
2. Колебания массы картона площадью 1 м^2 по ширине рулона, %, не более	4,0												По ГОСТ Р ИСО 536 и п.5.4 настоящих ТУ
3. Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT_{CD}), кН/м	1,80–2,00	1,95–2,20	2,05–2,30	2,15–2,40	2,25–2,50	2,45–2,70	2,50–2,80	2,65–3,00	2,85–3,20	3,10–3,40	3,40–3,60	3,60–3,80	По ГОСТ Р ИСО 9895
4. Абсолютное сопротивление продавливанию (BST), кПа, не менее	270	300	310	325	340	365	380	405	430	450	490	530	По ГОСТ Р ИСО 2759
5. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании ($Коббб_{60}$), верхней стороны, г/м^2, не более	40												По ГОСТ 12605 и п.5.3 настоящих ТУ
6. Влажность, %	6,0–8,5												По ГОСТ ISO 287
7. Изменение влажности по ширине рулона, %, не более	2,5												По ГОСТ ISO 287 и п.п. 5.4, 5.5 настоящих ТУ

Примечание. С потребителем могут быть согласованы другие значения физико-механических показателей качества при пропорциональном повышении оптовой цены продукции.